

真砂土塗布薄層舗装「常陸」 施工手順



1
洗浄 表面の付着物やほこり等を取り除きます。



2
養生 吹き付け面の境界線をマスキングします。



3
攪拌 容器に混和剤→砂の順で入れて攪拌します。




4 5 6 7
吹付 2回に分けて吹き付け、2mm厚に仕上げます。

大掛かりな機械を使わず、アスファルト舗装の表面に手を加えるだけの短時間作業なので、低コストに施工ができます。養生期間が短いので、長期通行止めの必要がありません。


施工フローチャート

- 1** 清掃
- 2** マスキング(養生)
- 3** 材料攪拌
- 4** 吹き付け(1回目)
- 5** 乾燥
- 6** 吹き付け(2回目)
- 7** 乾燥
- 8** 養生撤去
- 9** 完成

標準混和量



- ※混和比率＝砂 2 : 混和剤 1 (常陸-Mサンド36kg:常陸-リキッド18kg)
- ※下地がアスファルト舗装の場合の施工です。
- ※表層の厚さが2mm前後になるように仕上げてください。
- ※1回で吹き付けることも可能ですが、2回に分けて吹き付けることでムラがなく美しい仕上がりとなります。



8 9
完成 乾燥後、養生を撤去します。